

ハラルタルク

弊社 大阪工場はHALAL認証を取得し、業界初のHALAL認証タルクを製造しております。
食品添加物用タルク、化粧品用タルク、医薬品向けタルクが対象です。

認証機関：日本ハラル協会

ハラルタルク(食品添加物用)

食品添加物公定書に基づく規格を満たし、ハラル認証を取得したタルクです。

アメリカ食品規格FCCにも適合しています。

品名	試験項目					
	白色度(%) 反射率法	粒子径D50(μ m) レーザー回折法	見掛け密度(g/ml) JIS K 5101	水分(%) JIS K 5101	pH JIS K 5101	食品添加物 公定書
MS-F	91	15	0.35	0.1	8~10	適合

ハラルタルク(化粧品用)

医薬部外品原料基準に基づく規格を満たし、ハラル認証を取得したタルクです。

品名	試験項目					
	白色度(%) 反射率法	粒子径D50(μ m) レーザー回折法	見掛け密度(g/ml) JIS K 5101	水分(%) JIS K 5101	pH JIS K 5101	医薬部外品 原料基準
SG-95	97	2.1	0.11	0.3	8~10	適合
P-3	96	5	0.15	0.2	8~10	適合
P-2	96	7	0.18	0.2	8~10	適合
GATH40	95	8	0.17	0.2	8~10	適合
C-R1	95	11	0.27	0.2	8~10	適合
GAHC	94	16	0.30	0.2	8~10	適合
ローズタルク	94	17	0.40	0.2	8~10	適合
MS-KY	94	21	0.55	0.1	8~10	適合

ハラルタルク(医薬品用)

日本薬局方に適合し、ハラル認証を取得したタルクです。

USP、EPIにも適合しています。

品名	試験項目					
	白色度(%) 反射率法	粒子径D50(μ m) レーザー回折法	見掛け密度(g/ml) JIS K 5101	水分(%) JIS K 5101	pH JIS K 5101	JP/USP/EP
P-3	96	5	0.15	0.2	8~10	適合
K-1	95	7	0.17	0.2	8~10	適合
MS	95	12	0.30	0.2	8~10	適合
ローズタルク	94	17	0.40	0.2	8~10	適合